

Guaina termorestringente a parete sottile

Heat shrink tube thin wall



Poliolefina irradiata
Rapporto di restringimento 2:1
Temperatura d'esercizio -55 +135°C
Temperatura di restringimento +110 °C
Rigidità dielettrica 24 kV/mm
Resistenza alla trazione 19,0 MPa
Resistenza volume specifico 10¹⁵ W x cm
Assorbimento di acqua 0,3%

Crosslinked polyolefin
Shrinking ratio 2:1
Working Temperature -55 +135°C
Shrink Temperature +110 °C
Dielectric strength 24 kV/mm
Tensile Strength 19,0 MPa
Specific volume resistance 10¹⁵ W x cm
Water absorption 0,3%



Restringimento Shrinking			Lunghezza Rotolo Length Roll						
Prima Before	Dopo After			Nero Black	Blu Blue	Trasparente Transparent	Rosso Red	Giallo Yellow	Bianco White
A mm	B mm	C mm							
1,2	0,6	0,4	10 m	GTM012	GTM012N	GTM012T	GTM012R	GTM012Y	GTM012W
1,6	0,8	0,4	10 m	GTM016	GTM016N	GTM016T	GTM016R	GTM016Y	GTM016W
2,4	1,2	0,5	10 m	GTM024	GTM024N	GTM024T	GTM024R	GTM024Y	GTM024W
3,2	1,6	0,5	10 m	GTM032	GTM032N	GTM032T	GTM032R	GTM032Y	GTM032W
4,8	2,4	0,5	8 m	GTM048	GTM048N	GTM048T	GTM048R	GTM048Y	GTM048W
6,4	3,2	0,6	6 m	GTM064	GTM064N	GTM064T	GTM064R	GTM064Y	GTM064W
9,5	4,8	0,6	5 m	GTM095	GTM095N	GTM095T	GTM095R	GTM095Y	GTM095W
12,7	6,4	0,6	5 m	GTM127	GTM127N	GTM127T	GTM127R	GTM127Y	GTM127W
19,0	9,5	0,8	4 m	GTM190	GTM190N	GTM190T	GTM190R	GTM190Y	GTM190W
25,4	12,7	0,9	3 m	GTM254	GTM254N	GTM254T	GTM254R	GTM254Y	GTM254W

Restringimento Shrinking			Rotolo Mini- box Minibox Roll	
Prima Before	Dopo After			
A mm	B mm	C mm		
2,4	1,2	0,5		Giallo Yellow Verde Green
3,2	1,0	0,55	10 m	GM032YV
4,8	1,5	0,60	8 m	GM048YV
6,4	2,0	0,65	6 m	GM064YV
9,5	3,0	0,75	5 m	GM095YV
12,7	4,0	0,75	5 m	GM127YV
19,0	6,0	0,85	4 m	GM190YV
25,4	8,0	1,00	3 m	GM254YV

Poliolefina irradiata
Rapporto di restringimento 3:1
Temperatura d'esercizio -55 +135°C
Temperatura restringimento +90 °C
Rigidità dielettrica 20 kV/mm
Resistenza alla trazione 15,0 MPa
Resistenza volume specif. 10¹⁵ W x cm
Assorbimento di acqua 0,2%

Crosslinked polyolefin
Shrinking ratio 3:1
Working Temperature -55 +135°C
Shrink Temperature +90 °C
Dielectric strength 20 kV/mm
Tensile Strength 15,0 MPa
Specific volume resist. 10¹⁵ W x cm
Water absorption 0,2%

Guaina termorestringente a parete sottile

Heat shrink tube thin wall



Poliolfina irradiata

Rapporto di restringimento 2:1

Temperatura d'esercizio -55 +135°C

Temperatura di restringimento +110 °C

Rigidità dielettrica 24 kV/mm

Resistenza alla trazione 19,0 MPa

Resistenza volume specifico 10¹⁵ W x cm

Assorbimento di acqua 0,3%

Crosslinked polyolefin

Shrinking ratio 2:1

Working Temperature -55 +135°C

Shrink Temperature +110 °C

Dielectric strength 24 kV/mm

Tensile Strength 19,0 MPa

Specific volume resistance 10¹⁵ W x cm

Water absorption 0,3%



Restringimento Shrinking			Stecche L=1m per busta Pieces L=1m each bag								
Prima Before	Dopo After			Nero Black	Blu Blue	Trasparente Transparent	Rosso Red	Giallo Yellow	Bianco White	Giallo Yellow	Verde Green
A mm	B mm	C mm									
1,2	0,6	0,4	25 p	GTS012-BL							
1,6	0,8	0,4	25 p	GTS016-BL							
2,4	1,2	0,5	25 p	GTS024-BL	GTS024N-BL	GTS024T-BL	GTS024R-BL	GTS024Y	GTS024W	GTS024YV-BL	
3,2	1,6	0,5	25 p	GTS032-BL	GTS032N-BL	GTS032T	GTS032R-BL	GTS032Y	GTS032W		
4,8	2,4	0,5	25 p	GTS048-BL	GTS048N-BL	GTS048T-BL	GTS048R-BL	GTS048Y	GTS048W	GTS048YV-BL	
6,4	3,2	0,6	10 p	GTS064-BL	GTS064N-BL	GTS064T	GTS064R-BL	GTS064Y	GTS064W		
9,5	4,8	0,6	10 p	GTS095-BL	GTS095N-BL	GTS095T-BL	GTS095R-BL	GTS095Y	GTS095W	GTS095YV-BL	
12,7	6,4	0,6	10 p	GTS127-BL	GTS127N-BL	GTS127T-BL	GTS127R-BL	GTS127Y	GTS127W	GTS127YV-BL	
19,0	9,5	0,8	10 p	GTS190-BL	GTS190N-BL	GTS190T	GTS190R-BL	GTS190Y	GTS190W		
25,4	12,7	0,9	10 p	GTS254-BL	GTS254N-BL	GTS254T	GTS254R-BL	GTS254Y	GTS254W		
38,1	19,0	1,0	10 p	GTS381-BL							
50,8	25,4	1,1	5 p	GTS508-BL							

Restringimento Shrinking			Metri per Bobina Meters each Reel				
Prima Before	Dopo After			Nero Black	Blu Blue	Trasparente Transparent	Giallo Yellow Verde Green
A mm	B mm	C mm					
2,4	1,2	0,5	150 m	GTB024	GTB024N	GTB024T	GTB024YV
3,2	1,6	0,5	150 m	GTB032	GTB032N	GTB032T	GTB032YV
4,8	2,4	0,5	75 m	GTB048	GTB048N	GTB048T	GTB048YV
6,4	3,2	0,6	75 m	GTB064	GTB064N	GTB064T	GTB064YV
9,5	4,8	0,6	75 m	GTB095	GTB095N	GTB095T	GTB095YV
12,7	6,4	0,6	50 m	GTB127	GTB127N	GTB127T	GTB127YV
19,0	9,5	0,8	30 m	GTB190	GTB190N	GTB190T	GTB190YV
25,4	12,7	0,9	30 m	GTB254	GTB254N	GTB254T	GTB254YV
38,1	19,0	1,0	30 m	GTB381	GTB381N	GTB381T	
50,8	25,4	1,1	15 m	GTB508	GTB508N	GTB508T	

Guaina termorestringente a parete sottile
Heat shrink tube thin wall



Articolo - Item	G-KIT1
-----------------	--------

Composizione Kit - Kit composition

Ø x lunghezza - length	Pezzi - Pieces	Colore - Colour
Ø 1,6 (0,8) x 100 mm	30	Nero - Black
Ø 2,4 (0,8) x 100 mm	30	Nero - Black
Ø 4,0 (2,0) x 100 mm	20	Nero - Black
Ø 6,0 (3,0) x 100 mm	10	Nero - Black
Ø 10 (5,0) x 100 mm	6	Nero - Black
Ø 13 (6,5) x 100 mm	4	Nero - Black

Articolo - Item	G-KIT1C
-----------------	---------

Composizione Kit - Kit composition

Ø x lunghezza - length	Pezzi - Pieces	Colore - Colour
Ø 1,6 (0,8) x 100 mm	30	Nero - Black
Ø 2,4 (0,8) x 100 mm	30	Giallo - Yellow
Ø 4,0 (2,0) x 100 mm	20	Rosso - Red
Ø 6,0 (3,0) x 100 mm	10	Verde - Green
Ø 10 (5,0) x 100 mm	6	Azzurro - Blue
Ø 13 (6,5) x 100 mm	4	Bianco - White

Guaina termorestringente MEDIO spessore
Heat shrink tube MEDIUM wall



Poliolefina irradiata
con ADESIVO interno
Rapporto di restringimento 4:1
Temperatura d'esercizio 40 +120°C
Temperatura restringimento +110 °C
Rigidità dielettrica 17 kV/mm
Resistenza alla trazione 14,0 MPa
Resistenza volume spec. 10¹⁵ W x cm
Assorbimento di acqua 0,12%
Lunghezza stecca 1 metro

Crosslinked polyolefin
with internal ADHESIVE
Shrinking ratio 4:1
Working Temperature -40 +120°C
Shrink Temperature +110 °C
Dielectric strength 17 kV/mm
Tensile Strength 14,0 MPa
Specific volume resist. 10¹⁵ W x cm
Water absorption 0,12%
Piece length 1 meter



Restringimento Shrinking		
Prima Before	Dopo After	
A mm	B mm	C mm
12	3,0	2,20
22	6,0	2,30
33	7,0	2,60
40	12,0	2,60
55	17,0	2,90
65	19,0	3,15
72	22,0	3,15
92	35,0	3,35
115	35,0	3,35
180	60,0	3,50

			Nero Black
	GA012		
	GA022		
	GA033		
	GA040		
	GA055		
	GA065		
	GA072		
	GA092		
	GA115		
	GA180		